

## TS 36\*



ILVA

### Акриловый прозрачный лак

Матовый лак для акриловых систем. Рекомендован к использованию для светлых пород древесины (клен, ясень, береза и др.), а так для изделий из МДФ с использованием белых грунтов и светлых эмалей. Характеризуется большим периодом жизни. Устойчив к пожелтению. Содержит УФ фильтр.

**Назначение** Покрытие плоских поверхностей и деревянных изделий

**Способ нанесения** Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	TS 36*	100	100
Отвердитель	ТХ 90	10	10
Растворитель	TZ 35/TZ 33	25	29

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	21-28% (зависит от блеска)
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	35 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	18 сек. (+ /- 2)
Плотность	0,925-0,947 кг/л (+ /- 0,03) (зависит от блеска)
Время жизни продукта	4 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	100-120 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	15 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	40 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	12 часов (90 минут при 40°C-60°C)
Количество слоев	1
Степень блеска	TS 361 – 65 глосс TS 362 – 50 глосс TS 363 – 35 глосс TS 364 – 25 глосс TS 365 – 15 глосс TS 366 – 10 глосс TS 368 – 3 глосс

**Примечания:** высокая поверхностная твердость, превосходная поверхностная однородность степени блеска.

**Срок годности и условия хранения:** 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.