

TQM 520A



ILVA

Акриловый лак для спецэффекта «хром»

Прозрачный глянцевый акриловый лак для спецэффекта «хром».

Назначение Перекрытие спецэффекта «хром»

Способ нанесения Распыление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	15%
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	20 сек. (+ /- 2)
Плотность	0,94 кг/л (+/- 0,03)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	60-100 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	30 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты производства, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.