

TRM5A01*



ILVA

Полиэфирный лак без стирола (без запаха)

Обладает сверхпрочностью и невероятной устойчивостью к физическим и химическим воздействиям. Конкурентным преимуществом данных продуктов является время жизни готовой смеси - 1,5 часа

Особенность продукта—отсутствие резкого стирольного запаха

Назначение

Окраска мебели, панелей и фасадов

Способ нанесения

Распыление

Способ смешивания

		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	TRM5A01*	100	100
Ускоритель	TV 62	2	2,2
Отвердитель	TV 80	2	1,8
Растворитель	Ацетон	30-40	37-49

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	48%
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	26 сек. (+ /- 5)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	20 сек. (+ /- 2)
Плотность	1,03 кг/л (+ /- 0,03)
Время жизни продукта	3 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	130-150 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	30-40 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60-70 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	12 часов
Количество слоев	1
Степень блеска	TRM5A012 – 50 глосс TRM5A014 – 20 глосс

Примечания: перед использованием **вымешать поочередно** катализатор и затем ускоритель.

Не допускается смешивание катализатора и ускорителя одновременно!

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.