

## TS 168



### Полиуретановый лак с эффектом Soft touch

ПУ матовый прозрачный лак для внутренних работ. Устойчив к физическим воздействиям (царапинам). Лак наносится как на эмаль, так и на морилку. Покрывая изделие данным лаком, следует понимать, что наиболее эффектно смотрятся изделия, окрашенные насыщенными цветами эмалей, таких как: черный, серый, темно-зеленый, красный и т.д.

#### Назначение

Окраска мебели и столярных изделий

#### Способ нанесения

Распыление

#### Способ смешивания

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	TS 168	100	100
Отвердитель	TX 168	30	31
Растворитель	TZ 35	25	33

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	51%
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C )	38 сек. (+ / - 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C )	14 сек. (+ / - 2)
Плотность	1,066 кг/л (+/- 0,01г)
Время жизни продукта	3-4 часа
Рекомендуемый расход (гр/м2)	100-120 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	4 часа
Время высыхания на отлип (20°C )	5 часов
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа
Твердость	3-4Н
Степень блеска	1-2 глосс

**Примечания: Строго соблюдать расход!** При не соблюдении расхода увеличивается время сушки.

**Срок годности и условия хранения:** 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.