

ТО 93*



ILVA

Полиуретановый прозрачный тиксотропный лак

Универсальный прозрачный тиксотропный полиуретановый лак. Характеризуется предельной простотой в использовании и небольшим периодом сушки. Отлично подходит любых типов поверхностей.

Назначение

Покрытие мебели и других изделий из массива и шпона

Способ нанесения

Распыление, электростатика

Способ смешивания

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	ТО 93*	100	100
Отвердитель	ТХ 56	50	51
Растворитель	ТЗ 33	20-30	24-36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	41-45% (зависит от блеска)
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	40 сек. (+ /- 3)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	20 сек. (+/- 2)
Плотность	0,962-0,989 кг/л (+/- 0,03) (зависит от блеска)
Время жизни продукта	2 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	80-120 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	15 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	45 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	12 часов
Количество слоев	1
Твердость покрытия	3Н
Степень блеска	ТО931 – 65 глосс ТО932 – 45 глосс ТО933 – 30 глосс ТО934 – 20 глосс ТО935 – 10 глосс ТО936 – 3 глосс

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты производства, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.