

PR 60/**



ILVA

Самогрунтующаяся белая нитро эмаль

Белая нитро эмаль. Может использоваться в качестве белого грунта. Характеризуется хорошей укрывистостью, легко шлифуется и быстро высыхает. Подходит для любых видов поверхностей. Оптимальный вариант для бюджетных изделий и изделий где необходима максимальная гибкость и эластичность по верхности. Колеруется по RAL и NCS

Назначение Покрытие плоских поверхностей и деревянных изделий

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	PR 60	100	100
Растворитель	Ацетон	10-30	15-45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	45% (+/- 2)
Вязкость (DIN Nr 4 20°C)	60 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	Разбавление 25% - 21 сек. (+ /- 2)
	Разбавление 30% - 18 сек. (+ /- 2)
	Разбавление 35% - 16 сек. (+ /- 2)
Плотность	1,146 кг/л (+/- 0,1г)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	15 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	30 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	3-4 часа
Количество слоев	1-2
Степень блеска	35 глосс, 20 глосс

Примечания: для повышения стойкости к физическим и химическим воздействиям, а так же для уменьшения впитываемости на пористых поверхностях возможно использование отвердителя TX18 или TX90 (5-10%), однако это может привести к изменению глянца.

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.