

PAS5A11



ILVA

Полиуретановый белый грунт

Белый полиуретановый двухкомпонентный высоконаполненный грунт. Отлично подходит для безвоздушных систем нанесения

Назначение Грунтование поверхностей из МДФ

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	PAS5A11	100	100
Отвердитель	TXS 517	20	28
Растворитель	TZ 33/(TZ 35 при 25°C)	30-40	54-72

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	77,3% (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	16-25 сек. (+ /- 2)
Плотность	1,5 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни продукта	3 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-150 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	3-4 часа
Количество слоев	1-2

Примечания: рекомендуется для матовой отделки. В качестве изолянта для МДФ обязательно использовать PA70000. (результат—сокращение расхода основного грунта и защита от растрескивания финишных слоев).

Возможна колеровка ПУ пастами серии PZ3** в пастельные цвета по каталогам RAL и NCS.

Для исключения растрескивания финишного слоя в процессе производства, эксплуатации, сборки и монтажа изделий – **не рекомендуется превышать рекомендованный расход за слой и кол -во слоев при окраске.**

Рекомендованное сопло пистолета для нанесения 2.0 (1.8)

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.