

FF78/**



Полиуретановый прозрачный самогрунтующийся лак

Характеризуется повышенным сухим остатком, твердостью и износостойкостью. Стойкий к усадке. Обладает тиксотропными свойствами и подходит для вертикального и электростатического нанесения. Имеет приятную на ощупь поверхность и высокий уровень твердости. Отлично подходит для окраски столов и стульев.

Назначение

Покрытие плоских вертикальных поверхностей из массива и шпона

Способ нанесения

Распыление, налив

Способ смешивания

		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	FF78/**	100	100
Отвердитель	TX 56	50	52
Растворитель	TZ 33	20-40	25-48

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	49% (+ /- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	150 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	Разбавление 10% - 20 сек. (+/- 2) Разбавление 15% - 18 сек. (+/- 2) Разбавление 20% - 16 сек. (+/- 2) Разбавление 25% - 14 сек. (+/- 2) Разбавление 30% - 12 сек. (+/- 2) Разбавление 35% - 10 сек. (+/- 2)
Плотность	0,986 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни продукта	4-6 часов (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-150 гр/м2 (максимально 200гр/м2)
Время высыхания от пыли (20°C)	15-20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	2,5 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	6-8 часов
Степень блеска	15, 25, 40, 70 глосс
Твердость покрытия	3-4H

Примечания: Рекомендуемое время до промежуточного шлифования 3 часа. При нанесении на пористые породы шпона рекомендуется ограничить кол-во материала наносимого первым слоем до 80-100гр/м².

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.